

SCHEDA TECNICA/ Technical Data Sheet

BENDA ELASTICA PREVIZINC E

Previzinc E Elastic Bandage

CND M03020299 - N. Rep. 1080523

Composizione <i>Composition</i>	46% viscosa – 54% poliammide - pasta all'ossido di zinco (contenuto di ossido di zinco 15%) <i>46% viscose - 54% polyamide - zinc oxide paste (zinc oxide content 15%)</i>
Altezza <i>Width</i>	8-10cm
Lunghezza <i>Length</i>	5m* in max estensione (altre lunghezze a richiesta) <i>stretched length 5m* (other lengths on request)</i>
Allungamento <i>Extensibility</i>	80%* 80%*
Tessuto <i>Texture</i>	tela a doppia trama impregnata con pasta all'ossido di zinco <i>double weft cloth soaked in zinc oxide paste</i>
Ordito <i>Warp</i>	poliammide DTEX 78x2 9,5 fili/cm <i>polyamide DTEX 78x2 9,5 threads/cm</i>
Trama <i>Weft</i>	viscosa NM 60 7 fili/cm <i>viscose NM 60 7 threads/cm</i>
Peso tessuto <i>Fabric weight</i>	27 g/m ² in tensione* <i>27 g/m² stretched*</i>
Peso della pasta di zinco <i>Zinc oxide paste weight</i>	180 g/m ² in tensione* <i>180 g/m² stretched*</i>
Confezione <i>Wrapping</i>	confezionamento in busta singola di alluminio con indicazione caratteristiche <i>individually wrapped in aluminium foil bag with product's specification</i>
Imballo <i>Packaging</i>	box 10pz + imballi standard (altri imballi su richiesta) <i>10pcs boxes + standard packing (other packaging on request)</i>
*Tolleranza <i>*Tolerance</i>	+/- 15%

NOTE: Termolabile e fotosensibile, tenere al riparo da luce diretta e fonti di calore.
Thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.



Assicurazione Qualità/ Quality Assurance
Soldà Giorgio

Direzione / Management
Castagna Michela

ST 074 PR

Data 01/02/13

Rev. 0