

**SCHEDA TECNICA/ Technical Data Sheet**

**BENDA ANELASTICA PREVIZINC A**

*Previzinc A Inelastic Bandage*

CND M03020299 - N. Rep. 1080522

Composizione <i>Composition</i>	100% cotone – pasta all'ossido di zinco (contenuto di ossido di zinco 15%) <i>100% cotton – zinc oxide paste (zinc oxide content 15%)</i>
Altezza <i>Width</i>	8-10cm
Lunghezza <i>Length</i>	5m* (altre lunghezze a richiesta) <i>5m* (other lengths on request)</i>
Allungamento <i>Extensibility</i>	N.A. <i>N.A</i>
Tessuto <i>Texture</i>	tela a doppia trama impregnata con pasta all'ossido di zinco <i>double weft cloth soaked in zinc oxide paste</i>
Ordito <i>Warp</i>	cotone candido idrofilo Nm 60 10 fili/cm <i>bleached cotton wool NM 60 10 threads/cm</i>
Trama <i>Weft</i>	cotone candido idrofilo NM 60 10 fili/cm <i>bleached cotton wool NM 60 10 threads/cm</i>
Peso tessuto <i>Fabric weight</i>	32 g/m <sup>2</sup> * <i>32 g/m<sup>2</sup> *</i>
Peso della pasta di zinco <i>Zinc oxide paste weight</i>	180 g/m <sup>2</sup> * <i>180 g/m<sup>2</sup> *</i>
Confezione <i>Wrapping</i>	confezionamento in busta singola di alluminio con indicazione caratteristiche <i>individually wrapped in aluminium foil bag with product's specification</i>
Imballo <i>Packaging</i>	box 10pz + imballi standard (altri imballi su richiesta) <i>10pcs boxes + standard packing (other packaging on request)</i>
*Tolleranza <i>*Tolerance</i>	+/- 15%

NOTE: Termolabile e fotosensibile, tenere al riparo da luce diretta e fonti di calore.  
*Thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.*



**Assicurazione Qualità/ Quality Assurance**  
Soldà Giorgio

**Direzione / Management**  
Castagna Michela