



tecnologia della medicazione e del benessere

**Eurosirel S.p.A.**

Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 33.55.95 - +39 02 33.55.95.287  
Fax +39 02 33.55.95.200

**SCHEDA TECNICA**

**DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I**

**112288**

**Pharmadoct - PREMIUM PU 20 Cerotti Medi Emostatici**

20 pz. 7x2 cm

**Materiale base supporto**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	Film goffrato di poliuretano	-
Composizione	-	Poliuretano	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	70	±10%
Spessore	µm	≥ 120	-
Colore	-	Color Pelle	-

**Adesivo**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	-	Hot Melt acrilico ai raggi UV	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	≥ 35	-
Adesività	N/cm	≥ 3	-

**Garza**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Antiaderente - emostatica	-
Composizione 1° strato (antiaderente)	-	LPDE trasparente perforato	-
Composizione 2° strato (assorbente)	-	Polpa di cellulosa e leganti	-
Spessore	mm	1,0	±10%
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	98	±10%
Assorbenza	g/m <sup>2</sup>	≥ 600	-
Perossido di Idrogeno	-	1,5 g H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (10 V)/m <sup>2</sup>	±10%

**Siliconata**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	≥ 50	-

**Incarto primario "saldante a freddo"**

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta Bianca	-
Lato 2	-	Carta Bianca con diciture "Garza emostatica"	-

01.09.2012, Settimo Milanese

**Laboratorio e Qualità  
Eurosirel SpA**