

EUROSIREL S.p.A.

Sede legale e amministrativa
Via Volta, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI) Italia
Tel. + 39 02 33.55.95.0 - Fax + 39 02 33.55.95.200
Capitale sociale € 4.671.600 i.v.
Partita Iva / C.F. / Reg. Imprese IT09996820156
C.C.I.A.A. Milano N° 1333655
Http://www.eurosirel.it - E-mail: sales@eurosirel.it



Tecnologia della medicazione e della cosmetica
Healthcare and cosmetic technologies

AZIENDA CERTIFICATA
ISO: 13485 - ISO: 9001-2008

SCHEDA TECNICA

Rev. 3

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE Is

Cerotti in PE-EVA Color Pelle con Garza emostatica STERILE

Differenti forme e misure

Materiale base

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------|-------|---|------------|
| Materiale | - | PE-EVA Color Pelle | - |
| Composizione | - | Estruso antistatico asimmetrico di PE-EVA | - |
| Spessore | µm | 60 | ±10% |
| Colore | - | Color Pelle | - |
| Carico di rottura longitudinale | N/cm | ≥ 6 | - |
| Allungamento alla rottura | % | ≥ 300 | - |

Adesivo

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|---|------------|
| Tipologia | - | Hot Melt acrilico a reticolazione ai raggi UV | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 25 | - |
| Adesività | N/cm | ≥ 2,5 | - |

Garza

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------------|------------------|---|------------|
| Tipo | - | Antiaderente - emostatica (sterile) | - |
| Composizione 1° strato (antiaderente) | - | LPDE trasparente perforato | - |
| Composizione 2° strato (assorbente) | - | Polpa di cellulosa e leganti | - |
| Spessore | mm | 1,21 | ±10% |
| Grammatura | g/m ² | 83 | ±10% |
| Assorbenza | g/m ² | ≥ 600 | - |
| Perossido di Idrogeno | - | 1,5 g H ₂ O ₂ (10 V)/m ² | ±10% |

Siliconata

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|----------------|------------|
| Tipo | - | Monosiliconata | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 50 | - |

Incarto primario "saldante a freddo"

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|----------------------|------------|
| Lato 1 | - | Carta Bianca | - |
| Grammatura | g/m ² | 35 (+ 2 di saldante) | ±10% |
| Lato 2 | - | Carta Bianca | - |
| Grammatura | g/m ² | 35 (+ 2 di saldante) | ±10% |

Packaging

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-------------------|------------------|--|------------|
| Tipo | - | Astuccio | - |
| Materiale | - | Cartoncino | - |
| Grammatura | g/m ² | 240 | ±10% |
| Stampa Cartoncino | - | Consigli per l'uso e diciture di legge:  Indirizzo Fabbricante:  Lotto: (AFFNNNN)  Scadenza:  Vita utile del prodotto: 5 anni  | - |

04.06.2018 Settimo Milanese

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA